

VERNICE INVISIBLE

BESCHRIJVING

VERNICE INVISIBLE is een watergedragen vernis met elegant matte uitstraling. Verkleurt de ondergrond nauwelijks en polijst niet op. **VERNICE INVISIBLE** kan worden toegepast op kalkverf, matte muurverven, hout, beton, lakverf, ... Toepasbaar in keukens en badkamers voor een betere reinigbaarheid van matte verven. Ook toe te passen achter het aanrecht in de keuken tot een temperatuur van 100°C.

EIGENSCHAPPEN

- Geeft geen tot nauwelijks verkleuring aan de ondergrond
- Weinig tot geen opglanzen bij wrijving
- Zeer mat
- Geurarm
- Zeer goed reinigbaar met water en klassieke reinigingsproducten
- Zeer krasvast

HOUDBAARHEID

Vorstvrij en droog bewaren in oorspronkelijke ongeopende verpakking bij minimum 5 ° C en max 40 ° C blijft de verf tenminste 1 jaar houdbaar.

TOEPASSING

VERNICE INVISIBLE kan worden toegepast op kalkverf, matte muurverven, hout, beton, lakverf, ...

Toepasbaar in keukens en badkamers voor een betere reinigbaarheid van matte verven.

Ook toe te passen achter het aanrecht in de keuken tot een temperatuur van 100°C.

BEPERKINGEN

- Niet gebruiken wanneer de temperatuur van lucht en oppervlak onder de 10°C of boven de 30°C is.
- Relatieve vochtigheid max 80%
- Raadpleeg steeds veiligheidsinformatieblad
- Niet te gebruiken in ruimtes met staand water

VEILIGHEID EN HYGIENE

Zie Veiligheidsinformatieblad. Buiten bereik van kinderen houden.

REINIGING

Reinig na je verfproject je materiaal met water. Simpel en gezond!

VERNICE INVISIBLE

PRODUCT INFORMATIE

Kleuren

Standaard (Ready Mix)

kleurloos

Technische Bijstand

Wordt verkregen via een erkend PAINTFACTORY verdeler.

U vindt dit terug op www.PAINTFACTORY.be

Volatiele organische stoffen

Klasse A/i. product met maximum 140 gr/L VOS. Dit product bevat max : 140 gr/L

Technische Data

Bindmiddel technologie	Acrylaat		
Vaste stoffen in volume%	34.8	%	
Vaste stof in gewicht %	40	%	
Verbruik	12-15	m²/L	
Natte laagdikte	83	µm	
Droge laagdikte	29	µm	
Droogtijd : stofdroog	20°C	30	min.
Overschilderbaar na	20°C	4	u
Volledig uitgehard	20°C	7	dagen
Glans	mat		

VERNICE INVISIBLE

ONDERGROND, VOORBEREIDING EN GRONDLAGEN

De ondergrond dient schoon en droog te zijn en vrij van was, vet en stof.

VERWERKING EN VERDUNNING

Gebruik bij voorkeur [synthetische kwast](#) of [viltroller](#). Gebruik materiaal uit roestvrij staal of kunststof.
Plaats 2 lagen **VERNICE INVISIBLE**. Voor een zo mat mogelijk resultaat, laatste laag heel dun aanbrengen.
Voor afwerking op kalkverven wordt in het beste geval een droogtijd van 1 week in acht genomen
alvorens **VERNICE INVISIBLE** te plaatsen.

Airless: hoek 25°-40°

Nozzle 0.011"-0.015"

Druk 100-150 bar

Hogedruk nozzle 2.0-2.5 mm

Druk 5 bar

Lagedruk nozzle 2.0-2.5 mm

TECHNISCHE RAADGEVINGEN

Niet alle in de praktijk voorkomende ondergronden en hun voorbehandeling kunnen in dit technisch informatieblad opgenomen worden. Het is daarom raadzaam bij moeilijke gevallen PAINTFACTORY te contacteren. Deze technische informatie werd samengesteld naar de jongste verftechniek. Aansprakelijkheid voor de algemene geldigheid van deze aanwijzingen moeten worden afgewezen, daar toepassing en verwerkingsmethoden buiten onze invloed liggen en grote verschillen in de aard van de ondergrond steeds een aanpassing van de werkwijze naar het inzicht van de vakkundige verwerker vragen.